

CRC SP 350

Ингибитор коррозии, антикор долгосрочного действия внутри помещений



Ref.: 32672 - 250 ml / 32659 - 500 ml / 20294 - 5 L / 30407 - 20 L

1. Общее описание

Ингибитор коррозии долгосрочного действия для использования внутри помещений. CRC SP 350 – мощный ингибитор коррозии для использования внутри помещений, который обеспечивает долгосрочную защиту всех металлических деталей и узлов как в процессе хранения, так в процессе перевозки. Уникальная формула средства, которая позволяет избежать стекания средства и его смывание, легко покрывает плоские и остроугольные поверхности. Является особенно эффективным при использовании на прецизионных механических поверхностях.

2. Свойства

- Мощная антикоррозийная защита до 2 лет внутри помещений.
- Исключительное долговременное смазочное средство для металлических деталей, подверженных мощному и постоянному износу.
- Тонкая, не сохнущая проникающая и защитная пленка.
- Вытесняет влагу.
- Защищает оборудование и детали в процессе хранения и перевозки.
- Гарантирует легкий запуск (после хранения и/или перевозки).
- Подходит для всех металлов и сплавов, включая медь и латунь.
- Может быть легко удалено с помощью очистителей-растворителей.
- Аэрозольные баллончики оборудованы двойным клапаном (работает в любом положении баллона) и дополнительной трубкой для удобства использования.
- Аэрозоли находятся под давлением неопасного газа-вытеснителя CO₂, что позволяет заполнять полезным продуктом до 97% от объема баллона (то есть на 30% больше чем при использовании обычных углеводородных газов-вытеснителей).
- Спецификации: NSN 8030-25-100-4662



3. Применение

Слой пленки для укомплектованных (собранных) узлов

- Защитное покрытие для узлов в процессе хранения и перевозки.
- Прецизионные механические поверхности.
- Авиационные несущие поверхности.
- Сезонная консервация узлов лодочных моторов, поршней и компонентов.
- Защита режущего инструмента, верхних частей верстаков, конструктивных деталей и арматуры, приводов, передаточных механизмов, осей, валов и штифтов.
- Обслуживание и хранение оружия.
- Первоначальное смазочное средство для механизмов, предназначенных для хранения.

4. Инструкция



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



- Хорошо встряхните баллончик перед использованием. Перед использованием средства в погружаемой ванне, размешайте или перемешайте продукт, находящийся в бочковой таре для разжижения его гелевой структуры.
- Нанесите тонкий ровный слой средства на поверхность, которую необходимо защитить. Используйте дополнительную трубку для труднодоступных областей и для точечного распыления. Для электростатического распыления, дополнительно могут быть необходимы полярные сольвенты (бутанол, нитропропан).
- Для удаления средства с поверхности используйте очистители-растворители (CRC Industrial Degreaser, CRC Fast Dry Degreaser), щелочные очистители или пар.
- Не использовать на работающем оборудовании. Используйте в хорошо проветриваемых помещениях.
- Лист безопасности (MSDS) согласно директиве EC 93/112 и со всеми приложениями доступен для всех продуктов CRC.

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)

Внешний вид	янтарного цвета, непрозрачная жидкость
Удельная плотность (при 20°C)	
- аэрозоль	0.82
- в разлив	0.86
Температурный интервал кипения растворителей	
- аэрозоль	60 – 250°C
- в разлив	190 – 250°C
Температура замерзания	-20°C
Температура воспламенения (крышка закрыта)	
- аэрозоль	< 0°C
- в разлив	60°C
Динамическая вязкость (при 20°C)	
- аэрозоль	38 цПс
- в разлив	20 к 100 мПа.с зависящий от образования гелевой структуры
Ультимативная толщина пленки	10-20 нМ (при 20°C, после 24 часов нанесения)
Максимально возможное покрытие	40 м ² /л (при 20°C, после 24 часов нанесения)
Разложение (испарение) сольвента	2-4 часа (при 20°C, тонкая пленка)
Свойства пленки (после испарения сольвента)	
• Динамическая вязкость (при 20°C)	30.000 мПа.с (тиксотропия)
• Falex true load failure (ASTM D3233, Proc.A)	6500N
• Стойкость в солевом тумане (*) (ASTM B 117)	Более 300 часов
• Термостойкость	100°C

6. Упаковка

Аэрозоль: 12 x 250 мл
 12 x 500 мл
 Емкость: 2 x 5 л
 1 x 20 л

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
 9240 Zele Belgium
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com

